

Warunki jakościowe drewna Döllken



Wymagania jakościowe				
Nazwa wady drewna		Klasa		
		A	B	C
Wilgotność drewna		max 15%		
Tolerancja	na przekroju	+/-1 mm		
	na długości	+/-5 mm przy dł. 900mm; +/-10 mm przy dł. 2100m		
Połączenia mikrowczepowe		niedopuszczalne		dopuszczalne
Wady obróbki	wyrwania, zadziory	dopuszczalne 2szt/mb		dopuszczalne
Sęki	zdrowe, zrośnięte	dopuszczalne o średnicy do 10 mm	dopuszczalne o średnicy do 20 mm	dopuszczalne, nie powodujące złamania sztuki
	nadpsute, zepsute	dopuszczalne o średnicy do 8 mm	dopuszczalne o średnicy do 15 mm	
Pęknięcia	powierzchnio we	dopuszczalne o głębokości do 2 mm		dopuszczalne
	czołowe, nieprzechodz	dopuszczalne o długości do 10 mm		dopuszczalne o długości do 100 mm
	czołowe, przechodzące			
Zabarwienia	sinizna brunatnica i podobne	dopuszczalna do 10% powierzchni	dopuszczalna do 20% powierzchni	dopuszczalne
Zgnilizna	twarda i miękka	niedopuszczalna		

Warunki jakościowe drewna Döllken

Nazwa wady drewna		Klasa			
		A	B	C	D
Wady budowy drewna	kora	niedopuszczalne		dopuszczalna do 15 % długości profilu	
	oblina	a		dopuszczalne	
	przeżywiczenia, pęcherze żywiczne i	dopuszczalne o powierzchni do 2,5 cm ²		dopuszczalne o powierzchni do 2,5 cm ² i nie więcej niż 5 szt na długości	dopuszczalne
	rdzeń	dopuszczalny o szerokości		dopuszczalny	
	skręt włókien			dopuszczalny	
Zranienia	zabitki				
	uszkodzenia od pocisków i odłamków			niedopuszczalne	dopuszczalne
Chodniki owadzie	małe i duże			niedopuszczalne	